

TECHNICKÝ LIST

CARBOTEX 360 15

Popis produktu	
Barva	Černá
Složení vláken	PET
Lepení vláken	Tepelně lepené
Ošetření produktu	Impregnováno
Zamýšlené použití	Filtrace vzduchu

Specifikace produktu				
Charakteristika	Testovací metoda	Jednotka	Jmenovitá hodnota	Tolerance
Hmotnost na jednotku plochy	EN ISO 29073-1	g/m ²	360	± 36
Tloušťka	EN ISO 9073-2	mm	15	± 3
Propustnost vzduchu při 50 Pa	EN ISO 9237	l/m ² /s	1600	± 300
Obsah uhlíku		g/m ²	95	
Hořlavost (MD/CD)	DIN 53 438, part3	-	-	F1
MD: Směr stroje CD: Příčný směr Tolerance šířky je ± 20 mm. Laboratorní testy jsou prováděny na nekondicionovaných vzorcích v nekondicionovaném testovacím prostředí. Zkušební podmínky nemají vliv na přesnost výsledků. Výše uvedené technické hodnoty vycházejí z průměru běžící výroby. Fibertex si vyhrazuje právo změnit údaje o produktech bez upozornění.				

VZDUCHOTECHNIKA

VENTILACE

UNITRADE HK s.r.o.

www.vzduchotechnika-ventilace.cz

+420 602 561 897